

FICHE TECHNIQUE F57

F57 GT APPRET ACRYLIQUE 5:1

Apprêt acrylique à deux composants à basse émission de solvants

A)DESCRIPTION ET DOMAINE D'APPLICATION:

Produit High Solid au bas contenu de solvants. Approprié dans des travaux neufs ou en réparation automobile. Séchage particulièrement rapide, très facile à poncer. Non-absorbant, il donne aux vernis un brillant uniforme et élevé. Peut être recouvert de tous les types de finition.

B) DONNÉES TECHNIQUES:

Composition	Résines acryliques oxhydrilées, pigments, charges de minéraux, solvants
Poids spécifique	1,6 ± 0,1
Coleurs disponibles	Gris
Données de sécurité	Voir la fiche des données de sécurité.

C) PREPARATION DU SUPPORT:



* Tôle nue, acier zingué, laminés au polyester, bois, enduits polyesters, etc.

* Anciennes couches de laque y compris les systèmes double-couche.



* Poncer au papier P180-P220

* Nettoyer bien la surface avec Antisil V09 et s'assurer qu'elle soit sèche et parfaitement dégraissée et débarassée de toute impuretés.

D) ATTENTION:

* Observez les temps d'évaporation entre les couches selon la dilution et la température
* Pour utiliser le produit comme isolant, le diluer à 20% avec du diluant pour acryliques
* Ne pas utiliser le produit en dessous de 5℃
* Conservez dans un endroit frais et sec.


INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A
42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Uff. Comm.le Italia: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819
International Department: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 -Fax +39 0522 512446
Stabilimento: 42025 **Cavriago** - Via Nizzola, 5 - Tel. +39 0522 371818 - Fax +39 0522 575110
Stabilimento: 06074 **Perugia** - Via Trasimeno Ovest, 159/Z/13 - Tel. +39 075 518611 - Fax +39 075 5186125
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357

apr / 2011



F57 GT APPRET ACRYLIQUE 5:1 **fiche :** F57


E) MODE D'EMPLOI:



5:1 (12% en poids) catalyseur C90-C91 Pot life > 30' à 20°C



0-20% avec Diluant D10-D11
52"-20" DIN 4 mm à 20°C.



1,5-1,8 mm 2-4 bar
2-3 = 160-240 microns



3h à 20°C.
20-30' à 60°C



9-12' à 1 mt.



P320-P400

P600-P1000

F) NETTOYAGE DES OUTILS:

* Au diluant nitro

G) RECOUVRABILITÈ

Emaux de finition à deux composants
Emaux double-couche au solvant
Emaux double-couche à l'eau

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A
42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Uff. Comm.le Italia: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819
International Department: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 -Fax +39 0522 512446
Stabilimento: 42025 **Cavriago** - Via Nizzola, 5 - Tel. +39 0522 371818 - Fax +39 0522 575110
Stabilimento: 06074 **Perugia** - Via Trasimeno Ovest, 159/Z/13 - Tel. +39 075 518611 - Fax +39 075 5186125
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357